

Technisches Datenblatt

STRUKTOL® A 82

Peptisator und Verarbeitungshilfsmittel für Naturkautschuk

Zusammensetzung

Kombination von organischen Metallkomplexen und anderen peptisierenden Verbindungen sowie organischen und anorganischen Dispergatoren.

Eigenschaften

Aussehen		Blaugraue Pastillen
Dichte	[kg/m ³]	1430
Schüttgewicht	[kg/m ³]	710
Schmelzpunkt	[°C]	53
Physiologisches Verhalten		Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		Mindestens 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung
Verpackung		20 kg Säcke



Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® A 82 ist ein chemischer Peptisator, der sowohl bei der Vor-Mastikation als auch im Einstufen-Verfahren eingesetzt werden kann.

STRUKTOL® A 82 ist auf der Walze bei niedrigen Temperaturen ab 80 °C wie auch im Bereich hoher Temperaturen bis 160 °C im Innenmischer einsetzbar.

STRUKTOL® A 82 verteilt sich wegen des hohen Gehalts an Verarbeitungshilfsmittel sehr gut im Kautschuk. Die Bildung von Agglomeraten wird verhindert.

Aufgrund der Unterschiede im Kristallisationsgrad kann es zu Farbunterschieden kommen, die keinen negativen Einfluss auf die Qualität des Produktes haben.

Dosierung

0,8 – 2 phr





Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.struktol.de abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

