

Technisches Datenblatt

STRUKTOL® WB 222

Verarbeitungshilfsmittel für Spezialpolymere

Zusammensetzung

Ester gesättigter Fettsäuren

Eigenschaften

Aussehen		Helle Mikroperlen
Dichte	[kg/m ³]	970
Schüttgewicht	[kg/m ³]	550
Tropfpunkt	[°C]	65
Jodzahl	[g I ₂ /100 g]	2
Physiologisches Verhalten		Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		Mindestens 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung
Verpackung		20 kg Säcke



Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® WB 222 ist ein hochwirksames Verarbeitungshilfsmittel, das vornehmlich im Bereich der Spezialpolymere Verwendung findet.

STRUKTOL® WB 222 verbessert in hervorragender Weise vor allem in NBR sowohl die Dispersion der Füllstoffe als auch die Fließeigenschaften und das Releaseverhalten bei der Mischungsverarbeitung und beim Entformen.

STRUKTOL® WB 222 kann in Mischungen verwendet werden, die UHF-, LCM- oder im Fluid-Bed vulkanisiert werden.

Zur Erzielung eines besonders guten Release-Effektes sollte das Produkt am Ende der Mischungsherstellung eingesetzt werden.

Dosierung

1 – 3 phr





Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.struktol.de abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

