

## Technisches Datenblatt

### STRUKTOL® ZEH 75

Aktivator für Naturkautschuk

#### Zusammensetzung

Zink-2-ethylhexaonate	75 %
Kieselsäure	25 %

#### Eigenschaften

Aussehen		Helles Pulver
Dichte	[kg/m <sup>3</sup> ]	1300
Schüttgewicht	[kg/m <sup>3</sup> ]	500
Zinkgehalt	[%]	17
Physiologisches Verhalten		Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		Mindestens 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung
Verpackung		20 kg Säcke





## Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® ZEH ist als kautschuklösliche Zinkseife ein Aktivator für Naturkautschuk. Es wird anstelle von Stearinsäure eingesetzt und vermindert - insbesondere in Verbindung mit löslichen EV-Systemen - in hervorragender Weise die Spannungsrelaxationsgeschwindigkeit und das primäre Kriechen von NR-Vulkanisaten.

STRUKTOL® ZEH 75 ist ein Dry Liquid von STRUKTOL® ZEH. Als frei fließendes Pulver bietet es Verarbeitungsvorteile gegenüber der viskosen Flüssigkeit STRUKTOL® ZEH.

STRUKTOL® ZEH 75 wirkt wie andere lösliche Zinkseifen mastizierend auf Naturkautschuk.

STRUKTOL® ZEH 75 kann Stearinsäure auch in Synthetikgummen wie SBR und NBR teilweise ersetzen. Wegen der guten Verteilbarkeit des löslichen Aktivators erreicht man gleichmäßige physikalische Werte wie Spannungswerte, Festigkeit und Elastizität.

STRUKTOL® ZEH 75 sollte in Polychloropren nicht verwendet werden, da es dort die Scorchempfindlichkeit erhöht.

## Dosierung

4 – 7 phr





### Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.struktol.de](http://www.struktol.de) abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

