



Schill+Seilacher

Technisches Merkblatt

STRUKTOL® WB 700

Metalloxid-Präparation

Zusammensetzung

Zinkoxid	91 %
Dispergator	9 %

Eigenschaften

Aussehen		Pulver
Dichte	[kg/m ³]	3800
Schüttgewicht	[kg/m ³]	1200
Asche	[%]	90,5
Physiologisches Verhalten		siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		mindestens 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung
Verpackung		20 kg Säcke
Dosierungsfaktor		1,1

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar. Hinweise zu den Prüfmethode n siehe unser entsprechendes Beiblatt.



Bank: Commerzbank AG, Hamburg, BIC: COBA DE FFXXX
 IBAN: DE07 2004 0000 0613 1254 00
 Bank: DZ Bank, Hamburg, BIC: GENO DE FF200
 IBAN: DE74 2006 0000 0000 1461 68
 Bank: Commerzbank AG, Hamburg, BIC DRES DE FF200
 IBAN: DE45 2008 0000 0275 0570 00
 Bank: Svenska Handelsbanken AB (publ), Frankfurt, BIC HAND DE FFXXX
 IBAN: DE31 5142 0600 0012 4460 01

Sitz der Gesellschaft:
 Hamburg
 Registergericht:
 Handelsregister Hamburg
 HRB 112163
 ID-Nr. DE 813088647
 Steuer-Nr. 46/757/00201
 Gesellschaft mit
 beschränkter Haftung

Hausanschrift/Address:
 Moorfleeter Straße 28
 22113 Hamburg
 Postfach: 74 07 60
 22097 Hamburg, Germany
 Geschäftsführer:
 Dr. Rüdiger Ackermann

Telefon: 4.19-1-01-01-(5)
 + 49 40 733 62-0
 Fax:
 Verkauf: + 49 40 733 62-194
 Einkauf: + 49 40 733 62-39222
 Zentrale: + 49 40 733 62-194
 Geschäftsführung: + 49 40 733 62-124
 E-Mail: info@struktol.de
 Internet: www.struktol.de

**Schill+Seilacher**

Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® WB 700 kann in Kautschukmischungen eingesetzt, in denen die unbehandelten Metalloxide Probleme zur Folge haben. Die Anwendung von STRUKTOL® WB 900 verringert das Kleben an Kneterschaukeln und Mischwalzen.

STRUKTOL® WB 700 ist ein nicht staubendes Pulver, das mit seinem hohen Zinkoxidgehalt von 91 % überall dort eingesetzt wird, wo ein hoher Gehalt an Zinkoxid gewünscht wird

Anregungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte sowie etwaige Rezepturvorschläge werden nach unseren besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben und befreien unseren Kunden nicht von der eigenen Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung unsererseits infrage kommen, so haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden durch leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Jeder Verarbeiter unserer Produkte haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - auch auf dem Gebiet des Patentrechts.

Mit dieser Druckschrift werden alle vorherigen ungültig.
Änderungen vorbehalten. 07/2018

Schill + Seilacher "Struktol" GmbH Moorfleeter Straße 28 22113 Hamburg
Telefon: 040 73362-0 Telefax: 040 73362-194 E-Mail: info@struktol.de