



Technisches Datenblatt

STRUKTOL® WB 700

Metalloxid-Präparation

Zusammensetzung

Zinkoxid	91 %
Dispergator	9 %

Eigenschaften

Aussehen		Pulver
Dichte	[kg/m ³]	3800
Schüttgewicht	[kg/m ³]	1200
Asche	[%]	90,5

Physiologisches Verhalten Siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate bei sachgemäßer Lagerung

Verpackung 20 kg Säcke



Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® WB 700 kann in Kautschukmischungen eingesetzt werden, in denen die unbehandelten Metalloxide Probleme zur Folge haben. Die Anwendung von STRUKTOL® WB 700 verringert das Kleben an Kneterschaufeln und Mischwalzen.

STRUKTOL® WB 700 ist ein nicht staubendes Pulver, das mit seinem hohen Zinkoxidgehalt von 91 % überall dort eingesetzt wird, wo ein hoher Gehalt an Zinkoxid gewünscht wird.

Dosierung

2 – 5 phr





Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.struktol.de abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

