

Technisches Datenblatt

STRUKTOL® LA 190

Alterungsschutz-Dispersion für Latex

Zusammensetzung

Wässrige Dispersion eines butylierten Reaktionsproduktes von p-Cresol und Dicyclopentadien

Eigenschaften

Aussehen		Weißliche Flüssigkeit
Feststoffgehalt	[%]	40
pH-Wert		9,4
Viskosität bei 20 °C	[mPas]	<500
Physiologisches Verhalten		Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		Mindestens 6 Monate bei normalen Lagerbedingungen. Das Produkt muss vor dem Einsatz gründlich durchgerührt werden. Transport und Lagerung müssen oberhalb von 6 °C erfolgen.
Verpackung		900 kg Container oder 200 kg Fässer



Hinweise für die Anwendung

Das in STRUKTOL® LA 190 enthaltene Alterungsschutzmittel zeigt eine hohe Aktivität, niedrige Flüchtigkeit und verfügt zudem über eine gute Farbstabilität.

STRUKTOL® LA 190 wird empfohlen für die Verbesserung des Alterungsverhaltens von Latexartikeln, die auf folgenden Polymeren basieren: NR, IR, SBR, CR, carboxylierten SR-Latices und Harzdispersionen.

Dosierung

0,5 – 3 phr





Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.struktol.de abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

