

## Technisches Datenblatt

### STRUKTOL® LA 435

Alterungsschutz-Dispersion für Latex

#### Zusammensetzung

Wässrige Dispersion eines butylierten Reaktionsproduktes von p-Cresol und Dicyclopentadien

#### Eigenschaften

Aussehen Weißliche Flüssigkeit

Feststoffgehalt [%] 45

Dichte [kg/m<sup>3</sup>] 1000

pH-Wert 9,5

Physiologisches Verhalten Siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerfähigkeit Mindestens 12 Monate bei normalen Lagerbedingungen. Das Produkt muss vor dem Einsatz gründlich durchgerührt werden. Transport und Lagerung sollen bei mindestens 6 °C erfolgen

Verpackung 900 kg Container, 200 kg Fässer, 25 kg Kanister



## Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® LA 435 ist eine feinteilige Dispersion nicht verfärbender Alterungsschutzmittel, welche eine sehr niedrige Flüchtigkeit und sehr gute Farbstabilität aufweisen.

Aufgrund der geringen Teilchengröße und der damit verbundenen hohen Aktivität wird STRUKTOL® LA 435 für die Verbesserung des Alterungsverhaltens von Latexartikeln empfohlen, die auf NR, IR, SBR, XSBR, CR oder ABS basieren.

Die Bildung von festen Partikeln ist prozessbedingt und unvermeidlich. Es wird empfohlen, das Produkt vor der Verwendung zu filtrieren.

## Dosierung

0,5 - 2 phr





### Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.struktol.de](http://www.struktol.de) abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

