

Technisches Merkblatt

STRUKTOL® LR 184

Wässrige Dispersion mit anorganischen Füllstoffen, oberflächenaktiven Substanzen und anderen Hilfsmitteln (zinkfrei)

Zusammensetzung

Trennmittel auf wässriger Basis

Eigenschaften

Aussehen		weißliche Flüssigkeit
Feststoffgehalt	[%]	31
Dichte	[kg/m ³]	1200
pH Wert		8,6
Physiologisches Verhalten		siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		mind. 6 Monate bei Lagerung im geschlossenen Behälter. Das Produkt muß vor dem Einsatz gründlich durchgerührt werden. Transport und Lagerung sollen bei mindestens 6 °C erfolgen
Verpackung		125 kg oder 220 kg Fässer

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar. Hinweise zu den Prüfmethode n siehe unser entsprechendes Beiblatt.



Schill + Seilacher "Struktol" GmbH
Moorfleeter Str. 28
D-22113 Hamburg

Fon: +49 40 733 62-0
Fax: +49 40 733 62-194
E-Mail: info@struktol.de
Internet: www.struktol.de

Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL LR 184 ist ein Trennmittel auf wäßriger Basis für Latexartikel und Festkautschuk.

STRUKTOL LR 184 wird zur Verminderung der Klebrigkeit vulkanisierter Latexfilme verwendet.

STRUKTOL LR 184 entspricht den Anforderungen nach 21 CFR 177.2600 (FDA).

Dosierung

Üblicherweise wird mit einem Festkörpergehalt von 5 bis 7,5 % gearbeitet. (Ein Teil STRUKTOL LR 184 ist mit 3 - 5 Teilen Wasser zu verdünnen). Von Zeit zu Zeit ist lediglich leichtes Umrühren erforderlich.

Anregungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte sowie etwaige Rezepturvorschläge werden nach unseren besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben und befreien unseren Kunden nicht von der eigenen Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung unsererseits infrage kommen, so haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden durch leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Jeder Verarbeiter unserer Produkte haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - auch auf dem Gebiet des Patentrechts.

Mit dieser Druckschrift werden alle vorherigen ungültig.
Änderungen vorbehalten. 01/1998

Schill + Seilacher "Struktol" GmbH Moorfleeter Straße 28 22113 Hamburg
Telefon: 040 73362-0 Telefax: 040 73362-194 E-Mail: info@struktol.de