

Technisches Datenblatt

STRUKTOL® LR 184

Trennmittel auf wässriger Basis

Zusammensetzung

Wässrige Dispersion anorganischer Füllstoffe, oberflächenaktiver Substanzen und anderer Hilfsmittel (zinkfrei)

Eigenschaften

Aussehen Weißliche Flüssigkeit

Dichte [kg/m³] 1200

Feststoffgehalt [%] 31

pH-Wert 8

Physiologisches Verhalten Siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerfähigkeit Mindestens 6 Monate bei kühler Lagerung. Das Produkt sollte in geschlossenen Gebinden gelagert werden und vor Anwendung sorgfältig gerührt werden um abgesetzte Feststoffe wieder zu lösen. Transport und Lagerung darf nicht unter 6 °C erfolgen.

Verpackung 220 kg Fässer, 125 kg Fässer



Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® LR 184 ist ein Trennmittel auf wässriger Basis für Latexartikel und Festkautschuk.

STRUKTOL® LR 184 wird zur Verminderung der Klebrigkeit vulkanisierter Latexfilme verwendet.

Dosierung

Üblicherweise wird mit einem Festkörpergehalt von 5 bis 7,5 % gearbeitet.
(Ein Teil STRUKTOL® LR 184 ist mit 3- 5 Teilen Wasser zu verdünnen).

Von Zeit zu Zeit ist lediglich leichtes Umrühren erforderlich.





Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.struktol.de abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

